



Hoja de Información de Producto

DESCRIPCIÓN

OAK PROTECT 2405 es un inhibidor de corrosión de base aceite para metales ferrosos y no ferrosos.

APLICACIÓN

OAK PROTECT 2405 está diseñado para brindar protección en interiores y en hasta por 24 meses en exteriores, dependiendo de condiciones de almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

SOLUCIÓN IDEAL PARA:

- Enjuague final al lavado por inmersión o aspersión.
- En procesos o transporte de componentes, partes de motor, cubiertas de compresores, moldes, etc.
- Acero y piezas acabadas o en bruto.

CARACTERÍSTICAS AMPLIAS DE INHIBICIÓN DE CORROSIÓN:

OAK PROTECT 2405 proveerá protección contra la corrosión a largo plazo, bajo condiciones de alta humedad y atmósferas ácidas.

AMIGABLE CON EL OPERADOR:

Su acabado transparente permite la inspección visual de partes y/o marcas de identificación. Fácil de usar, no es necesario medir o mezclar.

PELÍCULA PROTECTORA:

La película residual se expandirá y contraerá junto con el metal, evitando quebrarse.

ECONOMICO:

Se diluye incluso con solventes o aceite, para gran ahorro pero por periodos cortos de protección.

DILUCIÓN RECOMENDADA

OAK PROTECT 2405 está diseñado para ser utilizado tal como se recibe. No se requieren diluciones adicionales. Las partes metálicas deben ser limpiadas perfectamente antes de aplicar. Puede ser aplicado por asperjado, inmersión (mayormente recomendado cuando sea posible) o brocha. Debe permitir la evaporación completa del disolvente antes de manipular, empacar o almacenar las piezas. La película secará mejor a altas temperaturas y con ventilación. Asegúrese de drenar cualquier cavidad que pudiera contener agua al aplicar.

No añada otros materiales al concentrado o a la mezcla sin ser aprobados por Servicio Técnico CIMCOOL®.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS TÍPICAS:

Estado físico: Líquido

Gravedad Específica: 0.79

Peso, lb/gal, 60°F (15.6°C): 6.6

Punto de inflamación: 124°F (51°C)

Cloro/Cloruro total, %: 0.00/0.00 ppm

Silicones: ninguno

Apariencia y Olor: Claro/Químico

Solubilidad en agua: Insoluble en agua

VOC (ASTM D2369): 72%

pH concentrado: NA

Sulfuro total, %: 0

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Si se congela, descongelar completamente a temperatura ambiente y agite previo a su uso. Almacenar en interiores es lo recomendable.

HOJA DE SEGURIDAD

Disponible en www.cimcool.ca

Para información mayor información consulte la Hoja de Seguridad, visite nuestra página web o contacte los Servicios Técnicos de Milacron Mexicana al 01-800-715-2724

Limitación de responsabilidad: Bajo ninguna circunstancias nosotros o cualquier filial nuestro tiene ningún tipo de responsabilidad por pérdida por uso, o por daños indirectos o consecuentes. Cambios menores de la fórmula o variaciones normales en la fabricación de este producto pueden causar ligeras diferencias en los datos presentados en esta hoja.